

SCHEDA TECNICA

UNIVERSAL TINTER

Coloranti all'acqua per prodotti decorativi



DESCRIZIONE PRODOTTO

Coloranti a base acquosa specificatamente formulati per colorare manualmente i decorativi Adicolor. Questi coloranti assicurano una buona stabilità della tinta ed un'elevata resistenza alla luce.

CAMPO DI IMPIEGO

Destinazione:

Interni
Esterni

Specifico per:

Colorare i prodotti
decorativi Adicolor
A seconda del
prodotto da utilizzare

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Una corretta preparazione del supporto garantisce i migliori risultati di resa, finitura e resistenza nel tempo.

Consultare la scheda tecnica del prodotto da utilizzare.

ISTRUZIONI PER L'USO

- Agitare e rimescolare bene prima di versare nei decorativi Adicolor.
- Amalgamare bene le paste pigmentate e il prodotto decorativo con una spatola adatta.
- I dosaggi per ottenere i colori, appaiono sulle cartelle di presentazione

SPECIFICHE TECNICHE

♻️	Peso specifico (Kg/ℓ, ±0,02)	ISO 2811	a 20°C	DT01 ÷ DT24: 1,000 DT25: 1,680 DTX01 -02 - 03: 1,520 DTX04: 1,600 DTX05: 1,680 DTX06: 1,640 DTX07: 1,600 DTX08: 1,640 DT ARG / ORO: 1,080
•	Viscosità Brookfield (mPa·s)	ISO 2555	a 24°C a 30°C a 30°C a 28°C	DT01 ÷ DT24: 14.000 ÷ 16.000 DT25: 22.000 ÷ 24.000 DTX01 ÷ DTX08: 13.000 ÷ 15.000 DT ARG / ORO: 12.000 ÷ 14.000
⊙	Residuo secco in peso (% , ±1)	-	-	DT01 ÷ DT24: 19 DT25: 68 DTX01 ÷ DTX08: 68 DT ARG / ORO: 25

* i dati della tabella si riferiscono alle misurazioni effettuate a fine produzione

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

- Subito dopo l'uso pulire gli attrezzi con acqua e sapone.

AVVERTENZE E ULTERIORI INFORMAZIONI

- Non impiegare il prodotto a temperature ambientali e del supporto inferiori a 5°C o superiori a 28°C.
- I tempi di essiccazione indicati possono variare in base al tasso di umidità e alle temperature dell'ambiente.
- Verificare con attenzione le misure del supporto su cui andrà impiegato il prodotto onde evitare di restare senza materiale durante la lavorazione ed eliminare il rischio di eventuali differenze di tinta.
- I consumi riportati sono indicativi ed anche sensibilmente variabili in base al supporto e alle modalità di applicazione.
- Mescolare bene i prodotti prima dell'uso.
- Togliere eventuali nastri maschera a prodotto ancora fresco.
- Si consiglia di effettuare sempre una prova campione prima di iniziare il lavoro definitivo sul supporto.

MANIPOLAZIONE E IMMAGAZINAMENTO

- Le informazioni di sicurezza sono contenute nella relativa scheda.
- Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza.
- Non disperdere i contenitori nell'ambiente.
- Conservare il prodotto non diluito nei contenitori originali ben chiusi, in luogo fresco, asciutto e al riparo dal gelo e da fonti di calore.
- Teme il gelo.

COLORI

Colori disponibili:

- **DT01 - DT24**
Coloranti formulati espressamente per essere utilizzati con successo anche con Desiré e la maggior parte dei prodotti decorativi Adicolor.
- **DT25**
Colorante formulato per la maggior parte dei prodotti decorativi (escluso Desiré)
- **DTX01 - DTX08**
Coloranti speciali ad alta concentrazione per ottenere colorazioni forti, non adatte a qualsiasi tipo di decorativo della gamma Adicolor.
- **DT ARGENTO e DT ORO**
Coloranti specifici per creare le basi oro e argento del prodotto **ATHELIÉ**. Possono anche essere utilizzati per ottenere particolari effetti se additivato ad altri decorativi della gamma Adicolor.

In ogni cartella è specificato l'appropriato uso e dosaggio del colorante in relazione al decorativo in questione.

- Assicurarsi di utilizzare confezioni di base e di colorante appartenenti allo stesso lotto onde evitare eventuali differenze di tinta.
- Si consiglia di miscelare eventuali quantità composte da più confezioni onde evitare differenze di colore e di utilizzare finitura e colorazione dello stesso lotto di produzione.
- I colori dei nostri cataloghi, anche quando riprodotti dal vero, sono da ritenersi indicativi. I colori possono variare in base all'applicazione, il fondo ed il tipo di luce e di ambiente.
- Si raccomanda di testare e validare il colore prima della definitiva applicazione onde evitare successive contestazioni.



È possibile realizzare le colorazioni da effettuare con i Tinter utilizzando il formulario del sistema tintometrico.