

SCHEDA TECNICA

GS5

Idropittura specifica per gesso e cartongesso



DERMATOLOGICAMENTE TESTATO

DESCRIZIONE PRODOTTO

Idropittura lavabile opaca specificatamente formulata per le applicazioni su gesso e cartongesso. Garantisce un effetto mascherante, grande resa, ottima dilatazione e copertura.

CAMPO DI IMPIEGO

Destinazione:

Interni

Specifico per:

Gesso e cartongesso
Superfici murali

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Una corretta preparazione del supporto garantisce i migliori risultati di resa, finitura e resistenza nel tempo.

SUPERFICI MURALI

- **Superfici murali nuove:** Pulire la superficie da possibili tracce di polvere o sporco. Non necessita l'uso del fissativo (esclusi casi di forti sfarinature).
- **Superfici murali già verniciate:** Verificare che lo stato della pitturazione preesistente sia in ottime condizioni, quindi procedere con l'applicazione del prodotto. In caso la superficie presentasse parti in fase di distacco o sfarinamenti, asportare le parti non coese che non permettono una corretta adesione del prodotto e procedere applicando una mano di **ADIFIX** diluito nelle dosi consigliate.

Ulteriori indicazioni:

- I supporti devono essere sani, asciutti e puliti.
- Rimuovere eventuale polvere e sporco.
- La natura del supporto può modificarne l'aspetto finale.

ISTRUZIONI PER L'USO












Attrezzi per l'applicazione

- Pennello
- Rullo
- Spruzzo

APPLICAZIONE

- Si consiglia di applicare il prodotto in due mani previa corretta diluizione.

SPECIFICHE TECNICHE

| | | | | |
|---|---|-----------|--------|---|
|  | Resa teorica per mano (m ² /ℓ) | - | - | 11 ÷ 13 |
|  | Diluizione (%) | - | acqua | Pennello / Rullo: 15 ÷ 20 Spruzzo: 20 ÷ 25 |
|  | Essiccazione al tatto (a 25°C) | - | ore | 2 ÷ 4 |
|  | Essiccazione completa | - | ore | 8 ÷ 10 |
|  | Sovrapplicazione | - | ore | 6 ÷ 8 |
|  | Peso specifico (Kg/ℓ, ±0,02) | ISO 2811 | a 20°C | 1,500 |
|  | Viscosità Brookfield (mPa·s) | ISO 2555 | a 20°C | 9.000 ÷ 11.000 |
| pH | pH (±0,5) | - | - | 8,5 |
|  | Residuo secco in peso (% , ±1) | - | - | 60 |
|  | Lavabilità | ISO 11998 | - | Classe 2 |
|  | Potere coprente | ISO 2814 | - | Classe 2 |
|  | Brillantezza (60°) | ISO 2813 | - | 2,6 gloss Molto opaco |

* i dati della tabella si riferiscono alle misurazioni effettuate a fine produzione

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

- Subito dopo l'uso pulire gli attrezzi con acqua e sapone.

AVVERTENZE E ULTERIORI INFORMAZIONI

- Non impiegare il prodotto a temperature ambientali e del supporto inferiori a 5°C o superiori a 28°C.
- I tempi di essiccazione indicati possono variare in base al tasso di umidità e alle temperature dell'ambiente.
- Verificare con attenzione le misure del supporto su cui andrà impiegato il prodotto onde evitare di restare senza materiale durante la lavorazione ed eliminare il rischio di eventuali differenze di tinta.
- I consumi riportati sono indicativi ed anche sensibilmente variabili in base al supporto e alle modalità di applicazione.
- Mescolare bene i prodotti prima dell'uso.
- Togliere eventuali nastri maschera a prodotto ancora fresco.
- Si consiglia di effettuare sempre una prova campione prima di iniziare il lavoro definitivo sul supporto.

MANIPOLAZIONE E IMMAGAZINAMENTO

- Le informazioni di sicurezza sono contenute nella relativa **scheda**.
- Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza.
- Non disperdere i contenitori nell'ambiente.
- Conservare il prodotto non diluito nei contenitori originali ben chiusi, in luogo fresco, asciutto e al riparo dal gelo e da fonti di calore.
- Teme il gelo.

COLORI

Colori disponibili:

- Bianco