

SCHEDA TECNICA

DERMOCASA LAVABILE

Idropittura lavabile ecologica



DERMATOLOGICAMENTE TESTATO

DESCRIZIONE PRODOTTO

DERMOCASA LAVABILE rappresenta una soluzione più ecologica e attenta al benessere:

- è a ridotto contenuto di sostanze inquinanti VOC o COV (Composti Organici Volatili) che si disperdono nell'aria, potenzialmente dannose per l'ambiente e per la salute.
- non contiene formaldeide
- non contiene ODS (sostanze ozono lesive)
- è dermatologicamente testata

Lavabile, inodore, ad alto potere coprente, bianchissima, con un'ottima resa e di facile applicazione.

CAMPO DI IMPIEGO

Destinazione:

Interni

Specifico per:

Superfici murali
Pareti e soffitti

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Una corretta preparazione del supporto garantisce i migliori risultati di resa, finitura e resistenza nel tempo.

SUPERFICI MURALI

- **Superfici murali nuove:** Pulire la superficie da possibili tracce di polvere o sporco. In presenza di muffe pulire la superficie con **SANIFLEX** e preparare il supporto con **ADIFIX CON ANTIMUFFA** diluito come consigliato.
- **Superfici murali già verniciate:** Verificare che lo stato della pitturazione preesistente sia in ottime condizioni, quindi procedere con l'applicazione del prodotto. In caso la superficie presentasse parti in fase di distacco o sfarinamenti, asportare le parti non coese che non permettono una corretta adesione del prodotto e procedere come per le **superfici murali nuove**.

Ulteriori indicazioni:

- I supporti devono essere sani, asciutti e puliti.
- Rimuovere eventuale polvere e sporco.
- La natura del supporto può modificarne l'aspetto finale.












ISTRUZIONI PER L'USO**Attrezzi per l'applicazione**

- Pennello
- Rullo
- Spruzzo

APPLICAZIONE

- Si consiglia di applicare il prodotto in due mani previa corretta diluizione.

SPECIFICHE TECNICHE

	Resa teorica per mano (m ² /ℓ)	-	-	8 ÷ 10
	Diluizione (%)	-	acqua	Pennello / Rullo: 15 ÷ 20 Spruzzo: 20 ÷ 25
	Essiccazione al tatto (a 25°C)	-	ore	2 ÷ 4
	Essiccazione completa	-	ore	8 ÷ 10
	Sovrapplicazione	-	ore	4 ÷ 6
	Peso specifico (±0,02)	ISO 2811	a 20°C	1,540
	Viscosità Brookfield (mPa·s)	ISO 2555	a 20°C	13.000 ÷ 15.000
pH	pH (±0,5)	-	-	8,5
	Residuo secco in peso (% , ±1)	-	-	61
	Lavabilità	ISO 11998	-	Classe 3
	Potere coprente	ISO 2814	-	Classe 2
	Brillantezza (60°)	ISO 2813	-	2,6 gloss Molto opaco

* i dati della tabella si riferiscono alle misurazioni effettuate a fine produzione

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

- Subito dopo l'uso pulire gli attrezzi con acqua e sapone.

AVVERTENZE E ULTERIORI INFORMAZIONI

- Non impiegare il prodotto a temperature ambientali e del supporto inferiori a 5°C o superiori a 28°C.
- I tempi di essiccazione indicati possono variare in base al tasso di umidità e alle temperature dell'ambiente.
- Verificare con attenzione le misure del supporto su cui andrà impiegato il prodotto onde evitare di restare senza materiale durante la lavorazione ed eliminare il rischio di eventuali differenze di tinta.
- I consumi riportati sono indicativi ed anche sensibilmente variabili in base al supporto e alle modalità di applicazione.
- Mescolare bene i prodotti prima dell'uso.
- Togliere eventuali nastri maschera a prodotto ancora fresco.
- Si consiglia di effettuare sempre una prova campione prima di iniziare il lavoro definitivo sul supporto.

MANIPOLAZIONE E IMMAGAZINAMENTO

- Le informazioni di sicurezza sono contenute nella relativa **scheda**.
- Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza.
- Non disperdere i contenitori nell'ambiente.
- Conservare il prodotto non diluito nei contenitori originali ben chiusi, in luogo fresco, asciutto e al riparo dal gelo e da fonti di calore.
- Teme il gelo.

COLORI

Colori disponibili:

- Bianco