

SCHEDA TECNICA

LINK3018
NEXT MILLENIUM OF SURFACE FINISHES
DEKORITE

Rivestimento bicomponente
per pareti e pavimenti



DESCRIZIONE PRODOTTO

Prodotto bicomponente a base di resine epossidiche in fase acquosa e cariche selezionate. Specificatamente studiato per pavimenti e rivestimenti, garantisce incredibile resistenza all'azione meccanica e di compressione.

CAMPO DI IMPIEGO

Destinazione:	Specifico per:
Interni	Superfici murarie, intonaco, gesso e cartongesso, terracotta, ceramica, MDF e/o materiali compositi, cemento, ferro, PVC, acciaio inox, lamiere zincate previa adeguata preparazione. Pavimenti e pareti.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Una corretta preparazione del supporto garantisce i migliori risultati di resa, finitura e resistenza nel tempo.

- Applicare una mano di **DEKOPRIM** seguendo le istruzioni riportate nella relativa scheda tecnica e nel **ciclo applicativo** di questa scheda.

Tutti i buchi e crepe devono essere riparati prima dell'applicazione del ciclo.

Nel caso in cui vi fossero piastrelle con fuga superiore a 3 mm è consigliato rasare preventivamente le fughe con una mano di AKRYLINE GG. Ad essiccazione avvenuta proseguire applicando DEKOPRIM e rete.

Giunti di dilatazione stabili ed eseguiti a regola d'arte possono non essere rispettati mentre i giunti strutturali devono essere rispettati.

ISTRUZIONI PER L'USO

Attrezzi per l'applicazione

- Frattazzo in acciaio inox (non rigido)
- Levigatrice rotorbitale
- Dischi abrasivi (40-50, 60-80, 100-150)
- Aspiratore

CICLO APPLICATIVO

GIORNO 1	Distendere il primo rotolo di rete in fibra di vetro. Stendere i successivi accostandoli ai precedenti senza sovrapporli e facendo attenzione a non creare pieghe.
	Nella latta del prodotto DEKOPRIM aggiungere tutto il contenuto di DEKOHARD , previa completa agitazione di quest'ultimo.
	Mescolare sotto agitazione meccanica a basso numero di giri, fino a completa unione dei due componenti.
	La catalisi dev'essere effettuata a peso e non a volume, quindi, nel caso in cui non sia necessario l'utilizzo dell'intera confezione, avvalersi dell'aiuto di una bilancia elettronica. Catalisi: DEKOPRIM 100 + DEKOHARD 10
	Applicare una mano di DEKOPRIM a rullo o a pennello, distribuendo il prodotto in modo uniforme ed omogeneo sulla superficie e lasciare asciugare per 1-2 ore.
	Nella latta del prodotto DEKORITE GG (grana grossa) aggiungere tutto il contenuto di DEKOHARD , previa completa agitazione di quest'ultimo.
	Mescolare sotto agitazione meccanica a basso numero di giri, fino a completa unione dei due componenti ed applicare il prodotto avendo cura di rasarlo a zero sul supporto.
	La catalisi dev'essere effettuata a peso e non a volume, quindi, nel caso in cui non sia necessario l'utilizzo dell'intera confezione, avvalersi dell'aiuto di una bilancia elettronica. Catalisi: DEKORITE 100 + DEKOHARD 10
GIORNO 2	Carteggiare con carta vetrata 40-50 e successivamente depolverare.
	Verificare la planarità della superficie ed applicare una mano di DEKORITE GM (grana media) con spatola in acciaio avendo cura di rasare a zero il prodotto sul supporto.
	Lasciare asciugare per 12 ore.
	La catalisi dev'essere effettuata a peso e non a volume, quindi, nel caso in cui non sia necessario l'utilizzo dell'intera confezione, avvalersi dell'aiuto di una bilancia elettronica. Catalisi: DEKORITE 100 + DEKOHARD 10
GIORNO 3	NB: questa giornata è necessaria solo se si desidera utilizzare anche la DEKORITE GF (grana fine), altrimenti, passare direttamente all'applicazione della finitura KLEARTOP.
	A completa essiccazione, carteggiare con carta vetrata 60-80 e successivamente depolverare.
	Verificare la planarità della superficie ed applicare una mano di DEKORITE GF (grana fine) con spatola in acciaio avendo cura di rasare a zero il prodotto sul supporto.
	La catalisi dev'essere effettuata a peso e non a volume, quindi, nel caso in cui non sia necessario l'utilizzo dell'intera confezione, avvalersi dell'aiuto di una bilancia elettronica. Catalisi: DEKORITE 100 + DEKOHARD 10
GIORNO 4	A completa essiccazione, carteggiare con carta vetrata 100-150 e successivamente depolverare perfettamente.
	Nella latta del prodotto KLEARTOP aggiungere tutto il contenuto di CATALFIN sotto agitazione meccanica, avendo cura che i due componenti siano perfettamente emulsionati. La sola miscelazione manuale potrebbe non essere sufficiente ad ottenere una perfetta miscelazione dei due componenti. Non aggiungere acqua.
	La catalisi dev'essere effettuata a peso e non a volume, quindi, nel caso in cui non sia necessario l'utilizzo dell'intera confezione, avvalersi dell'aiuto di una bilancia elettronica. Catalisi: KLEARTOP 100 + CATALFIN 20
	Applicare la prima mano di KLEARTOP con rullo a pelo raso o pennello, oppure, a spruzzo airless e lasciare asciugare per 4-6 ore. La superficie deve essere completamente asciutta e perfettamente pulita.
	Verificare che la superficie sia completamente asciutta e perfettamente pulita. Applicare la seconda mano di KLEARTOP con rullo a pelo raso o pennello, oppure, a spruzzo airless e lasciare asciugare per altre 4-6 ore.
	Per la versione lucida KLEARTOP 100 , è possibile applicare una terza mano per aumentare la brillantezza della superficie.
	Importante: se tra una mano e l'altra passano più di 24 ore è necessario carteggiare con carta vetrata 320.

N.B. È possibile applicare anche su pavimenti con sistema di riscaldamento integrato. Non applicare su superfici trattate con impermeabilizzanti elastomerici.

Le informazioni inserite nella scheda sono espressione della nostra esperienza e conoscenza tecnica ed hanno carattere indicativo. Adicolor non può essere ritenuta responsabile per il loro utilizzo in quanto l'applicazione dei prodotti avviene al di fuori del nostro controllo. I dati e le modalità qui riportati potranno subire variazioni in conseguenza di eventuali sviluppi tecnici. La presente scheda annulla e sostituisce ogni versione precedente.

SPECIFICHE TECNICHE

	Resa teorica per mano (m ² /ℓ)	-	-	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DEKORITE GG ▪ DEKORITE GM ▪ DEKORITE GF 	1,5 ÷ 1,7 0,5 ÷ 0,6 0,3 ÷ 0,4
	Rapporto di catalisi	-	-	-	Dekorite 100 Dekohard 10
	Pot life (ore)	-	-	-	3 circa
	Diluzione (%)	-	-	-	Pronto all'uso
	Essiccazione al tatto (a 25°C)	-	ore	-	3 ÷ 4
	Sovrapplicazione	-	ore	-	12
	Peso specifico (±0,02)	ISO 2811	a 20°C	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DEKORITE GG ▪ DEKORITE GM ▪ DEKORITE GF 	1,530 1,680 1,600
	Viscosità	-	a 20°C	-	Pasta tixotropica
pH	pH (±0,5)	-	-	-	8,5
	Residuo secco in peso (% , ±1)	-	-	-	75

* i dati della tabella si riferiscono alle misurazioni effettuate a fine produzione

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

- Subito dopo l'uso pulire gli attrezzi con acqua e sapone.

AVVERTENZE E ULTERIORI INFORMAZIONI

- Non impiegare il prodotto a temperature ambientali e del supporto inferiori a 5°C o superiori a 28°C.
- I tempi di essiccazione indicati possono variare in base al tasso di umidità e alle temperature dell'ambiente.
- Verificare con attenzione le misure del supporto su cui andrà impiegato il prodotto onde evitare di restare senza materiale durante la lavorazione ed eliminare il rischio di eventuali differenze di tinta.
- I consumi riportati sono indicativi ed anche sensibilmente variabili in base al supporto e alle modalità di applicazione.
- Mescolare bene i prodotti prima dell'uso.
- Si consiglia di effettuare sempre una prova campione prima di iniziare il lavoro definitivo sul supporto.

MANIPOLAZIONE E IMMAGAZINAMENTO

- Le informazioni di sicurezza sono contenute nella relativa **scheda**.
- Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza.
- Non disperdere i contenitori nell'ambiente.
- Conservare il prodotto non diluito nei contenitori originali ben chiusi, in luogo fresco, asciutto e al riparo dal gelo e da fonti di calore.
- Teme il gelo.

COLORI

Colori disponibili:

- Base grigio neutro

Prodotto a sistema tintometrico:

Mazzette colori di riferimento	<ul style="list-style-type: none">▪ Le sensazioni del colore▪ NCS®▪ RAL®▪ Cartella colori specifica del prodotto
---------------------------------------	---

In caso in cui venga scelta una colorazione chiara è consigliato applicare il prodotto con spatola di plastica bianca.

- In caso di colorazione assicurarsi di utilizzare confezioni di base e di colorante appartenenti allo stesso lotto onde evitare eventuali differenze di tinta.
- Si consiglia di miscelare eventuali quantità composte da più confezioni onde evitare differenze di colore e di utilizzare finitura e colorazione dello stesso lotto di produzione.
- I colori dei nostri cataloghi, anche quando riprodotti dal vero, sono da ritenersi indicativi. I colori possono variare in base all'applicazione, il fondo ed il tipo di luce e di ambiente.
- Si raccomanda di testare e validare il colore prima della definitiva applicazione onde evitare successive contestazioni.